



Caractéristiques	Mirage Classic		
	Collection Naturels		
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés 		
Épaisseur	3/4 po (19 mm)		
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))		
Largeur	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm) et 3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Essence	4 essences : Érable, Merisier, Chêne rouge, Noyer américain		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Sélect et Meilleur (Sélection de grain de bois plus uniforme avec de légères variations de teintes naturelles) Exclusive (Tel que la nature nous l'offre. Un éventail complet de la couleur et du caractère de l'essence) 		
Couleur (voir collections Mirage 2016)	1 couleur : Naturel Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolin HD^{MC} : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere^{MD*} (18% de lustre) 		
	Protection UV : Appliquée sur tous les produits		Formaldéhyde : Aucune émission
	Eau et solvant : Aucune trace		
	Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0.5 à 0.55		
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) :		Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :
	<ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) 		<ul style="list-style-type: none"> FSC (Flame Spread Classification) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)
	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :		Valeur R : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois)
	Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) :		VOC Total (ASTM-D-6670-01) :
	<ul style="list-style-type: none"> Inférieure à 0.01 ppm 		<ul style="list-style-type: none"> 0.003 ppm (selon l'essence de bois)
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)		
Sous-plancher	Bois		
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.		
Certification	La certification FSC [®] est disponible sur l'Érable, le Chêne rouge et le Merisier.		
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger		
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel 		<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger
Emballage	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm) et 3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 18 pi ² (1,672 m ²)
Dimensions de 1 boîte	• 86 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 82 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 49 à 53 livres	• 49 à 60 livres	• 49 à 51 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 86 po L x 38 po L x 43 po H	• 79 po L x 42 po L x 43 po H	• 82 po L x 38 po L x 43 po H
Dureté relative des essences			
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)	<ul style="list-style-type: none"> Noyer américain Merisier Chêne rouge Érable 	1 010 lb - 22 % plus mou 1 260 lb - 2 % plus mou 1 290 lb - de dureté moyenne 1 450 lb - 12 % plus dur	
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livres			

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.



Caractéristiques	Mirage Classic		
	Collection Admiration		
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés 		
Épaisseur	3/4 po (19 mm)		
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))		
Largeur	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm) et 3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Essence	4 essences : Érable, Merisier, Chêne rouge, Noyer nouveau		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Exclusive (Tel que la nature nous l'offre. Un éventail complet de la couleur et du caractère de l'essence) Noyer nouveau (Ces planchers sont appréciés pour les variations de couleur prononcée. Ils présentent des traces de minéraux, des nœuds sains et réparés, des trous de surface, de fines fissures de surface et des imperfections naturelles) 		
Couleur (voir collections Mirage 2016)	27 couleurs : Nordic, Rio, Greystone, Platinum, Charcoal, Graphite, Sambuca, Java, Coffee, Waterloo, Vienna, Bolton, Umbria, Havana, Newport, Rich Oak, Colorado, Savanna, Hudson, Sonora, North Hatley, Sierra, Golden, Windsor, Nevada, Auburn, Canyon Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx HD^{MC} : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere^{MD*} (18% de lustre) 		
	Protection UV : Appliquée sur tous les produits		Formaldéhyde : Aucune émission
	Eau et solvant : Aucune trace		
	Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0.5 à 0.55		
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) 		Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : <ul style="list-style-type: none"> FSC (Flame Spread Classification) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)
	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0.25 à 0.40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)		Valeur R : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois)
	Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) : <ul style="list-style-type: none"> Inférieure à 0.01 ppm 		VOC Total (ASTM-D-6670-01) : <ul style="list-style-type: none"> 0.003 ppm (selon l'essence de bois)
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)		
Sous-plancher	Bois		
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.		
Certification	La certification FSC [®] est disponible sur l'Érable, le Chêne rouge et le Merisier.		
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger		
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel 		<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger
Emballage	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm) et 3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 18 pi ² (1,672 m ²)
Dimensions de 1 boîte	• 86 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 82 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 49 à 53 livres	• 49 à 60 livres	• 49 à 51 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 86 po L x 38 po L x 43 po H	• 79 po L x 42 po L x 43 po H	• 82 po L x 38 po L x 43 po H
Dureté relative des essences			
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)	<ul style="list-style-type: none"> Noyer américain 1 010 lb - 22 % plus mou Merisier 1 260 lb - 2 % plus mou Chêne rouge 1 290 lb - de dureté moyenne Érable 1 450 lb - 12 % plus dur 		
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livres			

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.



Caractéristiques	Mirage Classic		
	Collection Alive		
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés Brossé 		
Épaisseur	3/4 po (19 mm)		
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))		
Largeur	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm) et 3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Essence	1 essence : Chêne rouge		
Grade	• Exclusive (Tel que la nature nous l'offre. Un éventail complet de la couleur et du caractère de l'essence)		
Couleur (voir collections Mirage 2016)	10 couleurs : Oakland, Stanford, Farnham, Stanstead, Eastman, Portland, Knowlton, Isla, Urbana, Sepia Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx HD^{MC} : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Cashmere^{MD*} (18% de lustre) Protection UV : Appliquée sur tous les produits Formaldéhyde : Aucune émission Eau et solvant : Aucune trace Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0.5 à 0.55 		
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) :		Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :
	<ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) 		<ul style="list-style-type: none"> FSC (Flame Spread Classification) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)
	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :		Valeur R : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois)
	Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) :		VOC Total (ASTM-D-6670-01) :
	<ul style="list-style-type: none"> Inférieure à 0.01 ppm 		<ul style="list-style-type: none"> 0.003 ppm (selon l'essence de bois)
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)		
Sous-plancher	Bois		
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.		
Certification	La certification FSC [®] est disponible sur le Chêne rouge.		
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger		
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel 		<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger
Emballage	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm) et 3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 18 pi ² (1,672 m ²)
Dimensions de 1 boîte	• 86 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 82 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 49 à 53 livres	• 49 à 60 livres	• 49 à 51 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 86 po L x 38 po L x 43 po H	• 79 po L x 42 po L x 43 po H	• 82 po L x 38 po L x 43 po H
Dureté relative des essences	<ul style="list-style-type: none"> Chêne rouge 1 290 lb - de dureté moyenne 		
<p>Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)</p> <p>Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livres</p>			

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.



Caractéristiques	Mirage Classic	
	Collection Sweet Memories - Érable antique et Merisier antique	
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés Un procédé exclusif de teinture variable 	
Épaisseur	3/4 po (19 mm)	
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))	
Largeur	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Essence	1 essence : Érable antique	2 essences : Érable antique, Merisier antique
Grade	• Sweet Memories - Érable antique et Merisier antique (Ces planchers présentent une variation de couleur très prononcée, des nœuds sains et réparés, des trous et de fines fissures de surface, des traces de minéraux et autres marques de caractère)	
Couleur (voir Collections Mirage 2016)	4 couleurs : Nougat, Praline, Gingerbread, Black Jelly Bean	
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx HD^{MC} : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Cashmere^{MD*} (18% de lustre) 	
	Protection UV : Appliquée sur tous les produits	Formaldéhyde : Aucune émission
	Eau et solvant : Aucune trace	
	Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0,5 à 0,55	
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : • FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois)	Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : • FSC (Flame Spread Classification) 100 à 150 (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)
	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,25 à 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)	Valeur R : R 0,6 à 0,8 (selon l'essence de bois)
	Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) : • Inférieure à 0,01 ppm	VOC Total (ASTM-D-6670-01) : • 0,003 ppm (selon l'essence de bois)
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)	
Sous-plancher	Bois	
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.	
Certification	La certification FSC [®] est disponible sur l'Érable.	
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger	
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel 	• Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger
Emballage	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 18 pi ² (1,672 m ²)
Dimensions de 1 boîte	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 82 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 49 à 60 livres	• 49 à 51 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 79 po L x 42 po L x 43 po H	• 82 po L x 38 po L x 43 po H
Dureté relative des essences		
Selon le test Janka de la NWFA	• Merisier	1 260 lb - 2 % plus mou
Test de dureté (ASTM-D-143)	• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre		

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.



Caractéristiques	Mirage Classic	
	Collection Sweet Memories - Chêne rouge rustique	
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés Look antique, brossé 	
Épaisseur	3/4 po (19 mm)	
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))	
Largeur	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Essence	1 essence : Chêne rouge rustique	
Grade	• Sweet Memories - Chêne rouge rustique (Ces planchers présentent une variation de couleur très prononcée, des nœuds sains et réparés, des trous et de fines fissures de surface, des traces de minéraux et autres marques de caractère)	
Couleur (voir collections Mirage 2016)	5 couleurs : Carousel, Château, Treasure, Hopscotch, Tree House	
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx HD^{MC} : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Cashmere^{MD*} (18% de lustre) 	
	Protection UV : Appliquée sur tous les produits	Formaldéhyde : Aucune émission
	Eau et solvant : Aucune trace	
	Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0.5 à 0.55	
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : • FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois)	Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : • FSC (Flame Spread Classification) 100 à 150 (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)
	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0.25 à 0.40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)	Valeur R : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois)
	Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) : • Inférieure à 0.01 ppm	VOC Total (ASTM-D-6670-01) : • 0.003 ppm (selon l'essence de bois)
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)	
Sous-plancher	Bois	
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.	
Certification	La certification FSC [®] est disponible sur le Chêne rouge.	
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger	
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel 	• Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger
Emballage	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 18 pi ² (1,672 m ²)
Dimensions de 1 boîte	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 82 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 49 à 60 livres	• 49 à 51 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 79 po L x 42 po L x 43 po H	• 82 po L x 38 po L x 43 po H
Dureté relative des essences		
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)	• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre		

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.



Caractéristiques	Mirage Classic															
	Collection Imagine															
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés Texturé 															
Épaisseur	3/4 po (19 mm)															
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))															
Largeur	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)														
Essence	2 essences : Chêne rouge d'antan, Érable d'antan															
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Érable d'antan (Ces planchers présentent une variation de couleur très prononcée, des nœuds sains et réparés, des trous et de fines fissures de surface, des traces de minéraux et autres marques de caractère ou d'usage.) Chêne rouge d'antan (Ces planchers présentent une variation de couleur très prononcée, des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.) 															
Couleur (voir collections Mirage 2016)	6 couleurs : Papyrus, Rock Cliff, Seashell, Barn Wood, Sandstone, Fossil															
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx HD^{MC} : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Cashmere^{MD*} (18% de lustre) 															
	Protection UV : Appliquée sur tous les produits	Formaldéhyde : Aucune émission														
	Eau et solvant : Aucune trace															
	Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0,5 à 0,55															
Standards applicables	<table border="0"> <tr> <td>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</td> <td>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</td> </tr> <tr> <td>• FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois)</td> <td>• FSC (Flame Spread Classification) 100 à 150 (selon l'essence de bois)</td> </tr> <tr> <td>• SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois)</td> <td>• SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)</td> </tr> <tr> <td>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</td> <td>Valeur R : R 0,6 à 0,8 (selon l'essence de bois)</td> </tr> <tr> <td>0,25 à 0,40 watt/cm² (selon l'essence de bois)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) :</td> <td>VOC Total (ASTM-D-6670-01) :</td> </tr> <tr> <td>• Inférieure à 0,01 ppm</td> <td>• 0,003 ppm (selon l'essence de bois)</td> </tr> </table>		Brûlure en surface (ASTM-E-84) :	Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :	• FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois)	• FSC (Flame Spread Classification) 100 à 150 (selon l'essence de bois)	• SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois)	• SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :	Valeur R : R 0,6 à 0,8 (selon l'essence de bois)	0,25 à 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)		Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) :	VOC Total (ASTM-D-6670-01) :	• Inférieure à 0,01 ppm	• 0,003 ppm (selon l'essence de bois)
Brûlure en surface (ASTM-E-84) :	Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :															
• FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois)	• FSC (Flame Spread Classification) 100 à 150 (selon l'essence de bois)															
• SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois)	• SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)															
Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :	Valeur R : R 0,6 à 0,8 (selon l'essence de bois)															
0,25 à 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)																
Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) :	VOC Total (ASTM-D-6670-01) :															
• Inférieure à 0,01 ppm	• 0,003 ppm (selon l'essence de bois)															
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)															
Sous-plancher	Bois															
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.															
Certification	La certification FSC [®] est disponible sur l'Érable et le Chêne rouge.															
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger															
Accessoire	Nez de marche carré texturé, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond															
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger 															
Emballage	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)														
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1,858 m ²)	• 18 pi ² (1,672 m ²)														
Dimensions de 1 boîte	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 82 po L x 9 po L x 3-1/4 po H														
Poids de 1 boîte	• 49 à 60 livres	• 49 à 51 livres														
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)														
Dimensions de 1 palette	• 79 po L x 42 po L x 43 po H	• 82 po L x 38 po L x 43 po H														
Dureté relative des essences	<table border="0"> <tr> <td>• Chêne rouge</td> <td>1 290 lb - de dureté moyenne</td> </tr> <tr> <td>• Érable</td> <td>1 450 lb - 12 % plus dur</td> </tr> </table>		• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne	• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur										
• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne															
• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur															
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143) Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre																

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.



Caractéristiques	Mirage Classic
	Collection Flair - Caractère léger
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc prévernissé contrecollé avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés Fini ultra-mat sur un grade de caractère léger
Épaisseur	3/4 po (19 mm)
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))
Largeur	4-1/4 po (108 mm)
Essence	2 essences : Chêne blanc, plain sawn et Érable
Grade	Les planchers Caractère léger présentent un nombre moins élevé de caractéristiques naturelles du bois telles que des variations de couleur très prononcées, des noeuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface, des fines fissures et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement. Disponible sur l'Érable et le Chêne blanc, plain sawn (grain ouvert pour le Chêne blanc).
Couleur (voir collections Mirage 2016)	4 couleurs (Érable): Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Dark Leaf 5 couleurs (Chêne blanc, plain sawn): White Mist, Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Dark Leaf
Finition	DuraMatt [®] : Système de finition durable et ultra-mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Protection UV : Appliquée sur tous les produits Formaldéhyde : Aucune émission Eau et solvant : Aucune trace Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0,5 à 0,55
Standards applicables	<p>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) <p>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</p> <p>0,25 à 0,40 watt/cm² (selon l'essence de bois)</p> <p>Émission de formaldéhyde (ASTM-E-1333-02) :</p> <p>Inférieure à 0,01 ppm</p> <p>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSC (Flame Spread Classification) 80 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) max 350 (selon l'essence de bois) <p>Valeur R : R 0,44 à 0,51 (selon l'essence de bois)</p> <p>VOC Total (ASTM-D-6670-01) :</p> <p>0,011 ppm (selon l'essence de bois)</p>
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)
Sous-plancher	Bois
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.
Certification	La certification FSC [®] est disponible sur le Chêne blanc, plain sawn et l'Érable.
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger
Accessoire	Nez de marche carré, réduit rond, seuil, moulure en «T», quart-de-rond
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger
Emballage	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 18 pi ² (1,672 m ²)
Dimensions de 1 boîte	• 82 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 49 à 51 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 864 pi ² (6 btes/L x 8 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 82 po L x 38 po L x 43 po H
Dureté relative des essences	
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)	<ul style="list-style-type: none"> Chêne blanc, plain sawn 1 360 lb - de dureté moyenne Érable 1 450 lb - 12 % plus dur
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre	